



Exigences relatives aux retouches

1. Entreposage

Pendant l'hiver, veuillez prendre les mesures nécessaires pour que la peinture à retouche ne gèle pas. Entreposez-la dans un endroit chaud (20°C/70°F) au

moins 24 heures avant son utilisation. Pendant l'été, évitez de la laisser au soleil. Un contenant ouvert ne se conservera pas très longtemps.

2. Outils

Siparila Oy recommande l'utilisation d'un pinceau à poils durs synthétiques (p. ex. en polyester, en nylon, etc.) approuvé pour l'application d'enduit à base d'eau.

3. Préparation de la peinture

Ouvrez le couvercle et remuez la peinture pendant environ 5 minutes à l'aide d'une spatule en bois. Raclez les côtés et le fond du contenant jusqu'à ce que la peinture soit bien mélangée. Nous vous recommandons de remuer régulièrement la peinture tout au long de l'application.

4. Application

Pour obtenir une adhérence maximale, effectuez toute retouche visible à des températures au-dessus de 10°C/50°F. Utilisez un pinceau de la bonne largeur et appliquez une quantité de peinture à retouche suffisante pour couvrir entièrement la surface de bois exposé. Toutes les surfaces de bois nu doivent être peintes, même si elles ne seront pas visibles une fois installées. Nous recommandons fortement d'effectuer toutes vos retouches avant d'installer les produits.

Pour peindre les petites zones comme les têtes de clou ou les rayures, utilisez un pinceau dont la grosseur correspond à la zone à couvrir. Tamponnez soigneusement la surface à retoucher. Pour obtenir de meilleurs résultats et éviter la formation de coulisses lors de l'application, n'utilisez pas de pinceaux trop larges.

Après l'application, laissez la peinture sécher pendant au moins 2 à 4 heures. L'humidité, la température et le vent auront une incidence sur le temps de séchage de la peinture.

Remarque

La peinture à retouche Siparila doit être uniquement utilisée pour des réparations; elle ne doit pas être appliquée sur des matériaux dont la couche de revêtement appliquée en usine n'est pas endommagée. Une mauvaise application de la peinture peut entraîner certaines variations de tons. De telles différences ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais peuvent l'être après une exposition prolongée aux rayons ultraviolets. Siparila ne pourra être tenu responsable de toute variation de ton, de brillance, ou de poudrage résultant d'une mauvaise application de la peinture à retouche.

Ne jetez pas la peinture dans les égouts, les systèmes d'eau ou le sol. Acheminez plutôt vos contenants de peinture secs et vides vers un centre de recyclage. Apportez vos restants de peinture liquide à un dépôt de déchets dangereux.

Siparila Oy
Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski
FINLAND
Phone +358 10 4242 000
www.siparila.com

SIPARILA